



ANNA VON MANGOLDT  
FARBEN

## TECHNISCHES DATENBLATT TIEFENGRUND

Anna von Mangoldt Tiefengrund ist eine tiefenwirksame farblose Grundierung zur Festigung von porösen und sandenden Putzen sowie von offenporigen und saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich. Der Tiefengrund ist atmungsaktiv, geruchsarm, sehr leicht zu verarbeiten und durch die leicht orangene Einfärbung lässt er sich lückenlos und gleichmäßig verarbeiten.

### Anwendungsbereiche

Der Tiefengrund ist sehr gut geeignet zum Beschichten aller handelsüblichen Innen- und Außenputze, Gips, saugende Gipskartonplatten, Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksand- und Hartbrandsteine etc. Er kann nach dem Durchtrocknen mit Anna von Mangoldts Kreide Emulsion überstrichen werden.

### Farbton

Farblos mit leicht orangener Einfärbung um den gleichmäßigen Auftrag zu kontrollieren.

### Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon).

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g / l (Kategorie A/h ab 2010).

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker und Sicherheitsdatenblatt unter Tel. + 49 (0) 5274/9529344.

Der Tiefengrund ist geprüft nach dem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) und damit ausdrücklich für die Anwendung im Innenbereich geeignet.

### GIS-Code

M-GF01

### Wetterbeständigkeit

Sehr gut

### Verträglichkeit

Der Tiefengrund kann mit Anna von Mangoldt Kreide Emulsion, Deckenweiß und Lack, aber auch mit allen Wand- und Deckenfarben, Fassadenfarben, Lacken, Putzen etc. auf Wasserbasis überarbeitet werden.

### Verdünnungsmittel

Gebrauchsfertig. Nur unverdünnt verwenden.





## ANNA VON MANGOLDT FARBEN

### **Ergiebigkeit**

1 Liter reicht für ca. 6 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

### **Trockenzeit**

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 3 - 4 Std. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

### **Werkzeuge**

Bürste, Roller, Spritzgerät. Vorzugsweise im Streichverfahren auftragen und einarbeiten. Auch im Sprühverfahren verarbeitbar. Glanzstellen vermeiden.

### **Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### **Untergrundvorbehandlung**

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein.  
Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.

### **Verarbeitung**

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Unverdünnt, satt und gleichmäßig auftragen. Stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren, d. h. zwei Beschichtungen ohne Trockenzeit dazwischen auftragen.

Die Grundierung darf keine glänzende Schicht bilden. Der Untergrund wäre in diesem Fall zu sehr abgesperrt, so dass nachfolgende Deckanstriche keine Haftung haben.

### **Wichtige Hinweise**

Nicht unter +8 °C (gilt für Untergrund und Umluft) verarbeiten.

### **Sicherheitshinweise:**

Beachten Sie bitte auch bei umweltfreundlichen Produkten die üblichen Sicherheitsmaßnahmen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P260 Spritznebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P101 BEI VERSCHLÜCKEN: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.





ANNA VON MANGOLDT  
FARBEN

### Lagerung

Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde alsbald aufbrauchen. Ungeöffnete Gebinde sind mindestens zwei Jahre nach Herstellung haltbar.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

### Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

