



ANNA VON MANGOLDT
FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT SPERRGRUND

Anna von Mangoldt Sperrgrund ist eine diffusionsfähige, beige, hoch deckende Spezialgrundierung auf Wasserbasis mit hoher Absperrwirkung für innen und außen. Sie isoliert Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fettflecken und Wasserränder. Auf Holz verhindert sie das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und schützt dadurch nachfolgende Anstriche vor Verfärbungen.

Anwendungsbereiche

Der Sperrgrund ist ideal für inhaltsstoffreiche Holzarten (Kiefer, Mahagoni, Eiche), die einen deckenden Schlussanstrich in einem hellen Farbton erhalten sollen, z. B. Holzmöbel, Fenster, Türen oder Fachwerk. Außerdem dient er auf glatten Untergründen als Haftgrund für Möbelanstriche mit Anna von Mangoldt Lack oder Kreide Emulsion.

Farbton

beige

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon).

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 30 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A/g ab 2010). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker und Sicherheitsdatenblatt unter Tel. + 49 (0) 5274/9529344.

GIS-Code

M-GF01

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Sehr gut

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

Ein Liter Sperrgrund reicht für ca. 11 m² bei einmaligem Anstrich je nach Saugfähigkeit und Holzbeschaffenheit.

Exakte Verbrauchsmengen bitte durch einen Probeanstrich ermitteln.





ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

Trockenzeit

Den 1. Anstrich 6 – 8 Std. trocknen lassen. Danach den 2. Anstrich auftragen und ca. 12 Std. trocknen lassen. Dann erst die Endbeschichtung aufbringen. Nur bei Einhalten dieser Trockenzeiten ist eine zuverlässige Absperrwirkung gewährleistet. Die Angaben beziehen sich auf 20 °C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 65%. Niedrigere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fett-, wachsfrei und tragfähig sein. Die Holzfeuchte darf nicht mehr als 15 % betragen. Nicht tragfähige und blätternde Altanstriche entfernen. Verwitterte Altanstriche bis auf das gesunde Holz abschleifen. Intakte Altanstriche anschleifen. Flächen sorgfältig säubern und entstauben. Rohes und druckimprägniertes Holz im Außenbereich mit einem ausreichenden Bläue-Schutz vorbehandeln. Mineralische Untergründe mit Anna von Mangoldt Tiefengrund grundieren.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren. Für eine optimale Sperrwirkung müssen 2 Anstriche Sperrgrund aufgetragen werden. Nach dem 1. Anstrich unbedingt eine Trockenzeit von 6 – 8 Stunden einhalten, erst danach den 2. Anstrich aufbringen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte auch bei umweltfreundlichen Produkten die üblichen Sicherheitsmaßnahmen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P260 Spritznebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P101 BEI VERSCHLUCKEN: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.





ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

Lagerung

Anbruchgebinde fest verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern und alsbald aufbrauchen. Ungeöffnet mindestens zwei Jahre nach Herstellungsdatum haltbar.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

